



Для достижения наилучшего результата
важно соблюдать инструкцию и
придерживаться следующих рекомендаций:

1

Следите за температурой!
Наилучших результатов вы добьетесь
при температуре 21-22 °C.

2

Перед заливкой слепка полностью высушите
поверхность слепка. В противном случае
оставшиеся капли воды внутри слепка
резко изменят соотношение вода/гипс
в тех участках, где скопилась влага.

3

Используйте для заполнения кисточку или
тонкий инструмент.

4

Не подвергайте гипс длительному воздействию
вибрации. Из-за этого происходит раслоение
фракций, гипс опускается вниз, жидкость
поднимается наверх. При заливке нескольких слепков
после заполнения оттиска откладывайте его
на другой стол, так как зачастую вибрации
от вибростолика передаются и на столешницу.

5

Используйте дистиллированную воду.

6

Следуйте указанным в инструкции
соотношению порошок/вода.
Используйте для этого мерный стакан и весы.